

Техническая информация

RESIDENT

Свойства

Резидент – однокомпонентный полиуретаново-акрилатный лак на водной основе для деревянных полов в доме и других помещениях с нормальной нагрузкой на истирание. Высокая вязкость обеспечивает ровность поверхности и легкость нанесения, при этом не влияет на высокие нивелировочные свойства. Также, Резидент препятствует потемнению и пожелтению дерева.

- разработан специально для домашних помещений
- основан на специальной полиуретаново-акрилатной сополимер дисперсии
- высокая вязкость и хорошие нивелировочные свойства
- ровная поверхность
- стойкость к солнечному свету – препятствует потемнению и пожелтению
- высокая износостойкость
- хорошая сопротивляемость химикатам

Технические характеристики

Тип лака: Однокомпонентный полиуретаново-акрилатный лак на водной основе

Содержание сухих веществ: Приблизительно 32 %

Вязкость: Приблизительно 18 сек. (25°C, FC4)

Уровень pH: Приблизительно 8 ед.

Износостойкость: Приблизительно 9 мг / 100 об. (SIS 923509)

Плотность: 1.05 кг/дм³

Блеск (при 60 °): Глянцевый: приблизительно 85, Полуматовый: 45-50, Матовый: 25-30

Смешивание: лак однокомпонентный

Время высыхания: 1,5-2 часа при 20°C / 60 % отн. влажн.

Инструменты для нанесения: Валик

Расход: 8-10 м²/л. (100-120 г/м²) в один слой

Безопасность: Не классифицируется

Воспламенение: Невоспламеняющийся

Срок годности: Минимум 1 год от даты производства, в закрытой упаковке

Хранение / Транспортировка: Температура во время транспортировки и хранения не должна быть ниже +5°C или выше +25°C

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифованной, сухой, без пыли, масла, воска и других загрязнений. Рекомендуется использовать систему Бона Скрэд, шлифовальную бумагу или сетку, зерно 120 или мельче. Для получения лучших результатов используйте дисковую плоскошлифовальную машину.

Нанесение

Перед нанесением хорошо взболтайте содержимое канистры.

Рекомендуется наносить лак валиком БОНА. Наносите равномерно, избегая наплынов. Температура в помещении и температура лака не должна быть ниже +13°C во время нанесения и высыхания.

Расход: 8-10 м²/л. (100-120 г/м²) в один слой.

Рекомендуемые грунтовки: Прайм

Рекомендуются следующие варианты нанесения лака:

1 x грунтовка + 2 x Резидент
Или 3 x Резидент

Примечание: Для полов с риском склеивания плашек, например торцевой, из мягкой древесины, твердой древесины с половым отоплением рекомендуется наносить Прайм в качестве грунтовки.

После первого нанесения рекомендуется матовка с использованием системы Бона Скрэд (зерно 120 или мельче).

Время высыхания: 1,5-2 часа при 20°C / 60 % отн. влажн.

Аккуратно ходить по полу можно приблизительно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Приблизительно через 1 неделю лак окончательно затвердеет. Пол можно мыть влажной тряпкой или нейтральным/слабощелочным чистящим средством, например Паркет Клинер, можно положить ковры.