

AQUASEAL® ECOSILVER

Описание

AQUASEAL® ECOSILVER - лак для полов от нормальной до средней нагрузки с хорошим соотношением цены и качества. Этот однокомпонентный водный лак на основе отборных полимеризованных акриловых и полиуретановых дисперсий отличается хорошими показателями в сегменте простых паркетных лаков. Не нуждается в смешивании, сразу готов к применению, удобен в работе.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: W3+
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-157.10-46

Степень глянца

Ультра- матовый, матовый, полуматовый

Особые примечания

Как правило, лак AQUASEAL® ECOSILVER имеет хорошую адгезию с различными грунтами, например с AQUASEAL® FLEXPRIMER и AQUASEAL® EXOBLOC.

Применение

AQUASEAL® ECOSILVER может наноситься валиком, кистью или перекрестно шпателем. Лак наносится равномерно в 3 слоя. Проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень не шпаклевать, а работать валиком!

Специальные рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AQUASEAL® ECOSILVER следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

Высыхание

Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем:
около 30 мл/м² или 35 м²/л

1 слой валиком/кистью:
около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Паркет с заводским лаковым покрытием

Лак AQUASEAL® ECOSILVER не пригоден для нанесения на паркетную доску с заводским лаковым покрытием и на пробку.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)