

BERGERBOND M1X

Описание

1-компонентный клей на основе полимеры с концевыми силановыми группами (SMP) сырья, эластичный. Не содержит растворителей, воды и фталатов, не оказывает размягчающий эффект при взаимодействии с системами защитных покрытий Berger-Seidle. Он соответствует DIN EN 14293 и ISO 17178 и поэтому рекомендуется для склеивания двух- и трехслойного предварительно обработанного паркета без натяжения. Средство также может главным образом использоваться для склеивания паркетной мозаики и ламельного паркета, однако для этого более целесообразно использовать средство BergerBond M1P. BERGERBOND M1X не содержит растворителей, воды и подходит для роликов кресла. С BERGERBOND M1X возможно быстрое и надежное склеивание без усадки.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: RS10
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-155.10-460
ATFA: выполнили
MFMA: выполнили
NWFA: выполнили

Технические данные

Пропорция смешения:	нет необходимости
Время работы / укладки:	25-35 мин.
Можно ходить после:	4-6 часов
Дальнейшая обработка:	12 ч.
Окончательная твердость через:	48 ч.
Время вентиляции:	нет
Напольное отопление:	да

Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха).

Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND M1X при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до одинаковой температуры.

Остатки клея от BERGERBOND M1X легко удаляются.

Применение

BERGERBOND M1X можно равномерно наносить с помощью подходящего зубчатого шпателя (BERGERTOOL зубчатый шпатель B3, B7, B11, B15). Площадь участка нанесения не должна превышать 1 м².

Немедленно вставьте паркет и хорошо прижмите его.

Убедитесь, что нижняя часть древесины полностью смочена.

Поддерживайте расширительный шов от деталей.

Расход

В зависимости от зубчатого шпателя, паркета и субстрата:
900-1.400 g/m²

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.

BERGERBOND M1X можно комбинировать с BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D и BERGERBOND PRIMER E. Мы рекомендуем использовать BERGERBOND PRIMER P и BERGERBOND PRIMER E для ангидритных стяжек.

При наличии риска повышения влажности проверьте, соблюдаются ли соответствующие правила гидроизоляции от влаги.

При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки. Убедитесь, что праймер высох достаточно.

BERGERBOND M1X может использоваться без грунтовки на неабсорбирующих и абсорбирующих основаниях (например, цемент, ангидрит, проточный ангидрит).

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 18 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

BERGERBOND M1X

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.