



Описание продукта

кистью или Т-образным аппликатором. Используйте чистые инструменты. Наносите одним равномерным слоем, соблюдая направление волокон древесины. При нанесении толстых слоев дайте проникнуть в стыки и трещины. Избегайте неравномерного нанесения грунтовочного лака.

Достаточное высыхание может быть достигнуто в течение 1-2 часов при постоянной температуре 20°C [70°F] и относительной влажности воздуха 50%.

Недостаточная вентиляция, более низкие температуры, повышенная толщина покрытия и нестабильная влажность воздуха могут существенно замедлить высыхание.

Тщательная шлифовка поверхности необходима для хорошей адгезии. Своевременно используйте новые абразивы.

Разрешения/ Сертификаты



Giscode: W2+
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: AbZ-approved
ATFA: участник
NWFA: участник
MFMA: соответствует требованиям

Технические характеристики

Компоненты:	дисперсии на водной основе, согласно паспорту безопасности
Прозрачность:	полупрозрачный, при высыхании - прозрачный
Запах:	не раздражающий
Консистенция:	однородная
Текстура:	жидкость
Плотность:	1.02г/см ³
Упаковка:	5 gal [18,93л], 5л
Блеск:	нет данных
Укрывистость:	80-120мл/м ² или 8-12м ² /л
Стабильность:	не замораживать
Выравнивание:	отличное
Пеногашение:	отличное
Время высыхания:	1 – 2 часа.
Время отверждения:	8 – 14 дней, в зависимости от климатических условий
Химическая	
устойчивость:	нет данных
Срок хранения:	15 месяцев в нераспечатанной упаковке
Температура	
воспламенения:	нет данных

Для получения более подробной информации

см. паспорт безопасности.

Инструкция по применению

Хорошо встряхните перед использованием.
AQuaChoice Sport B SealUp можно наносить валиком,

Стандартное нанесение при ремонте

- После окончательной шлифовки до зернистости 100/120 обрабатываемая поверхность должна быть полностью чистой и сухой.
- Тщательно удалите всю шлифовальную пыль.
- Нанесите один слой AQUaChoice SealUp
- Нанесите один слой AQUaChoice Sport B Two
- Вполните тщательную межслойную шлифовку абразивным диском/сеткой с зернистостью 180
- Тщательно пропылесосьте
- При необходимости нанесите AQUaChoice Sport B COLOR LinePaint
- Тщательно обработайте AQUaChoice Sport B COLOR LinePaint бордовым падом
- Тщательно пропылесосьте
- Нанесите 1-2 слоя AQUaChoice Sport B Two

Стандартное нанесение при обновлении покрытия:

- Тщательно очистите пол с помощью CleanChoice SPORT B PowerClean
- Тщательно протрите с зернистостью 180
- Нанесите один слой AQuaChoice Sport B SealUp
- Нанесите один слой AQuaChoice Sport B Two

Инструкции по обработке для различных продуктов можно найти в соответствующих технических листах.

AQUAChoice **SPORT B** Технический паспорт



Другие способы нанесения необходимо обсудить с нашими инженерами по применению.

Техническое обслуживание и уход

Для продления срока службы и сохранения красоты пола необходимо проводить регулярную очистку и уход с использованием совместимых средств. Для достижения наилучших результатов используйте CleanChoice SPORT B PowerClean для базовой очистки и удаления сложных пятен.

Мы рекомендуем устанавливать придверные коврики у каждого входа, чтобы не допустить попадания ненужной грязи, песка и пыли.

Рекомендации по системе

Для достижения оптимальных результатов и блестящего эффекта на полу мы рекомендуем полную систему AQUaChoice: все 1- и 2-компонентные отделочные материалы на водной основе и средства по уходу из текущего ассортимента продукции Berger-Seidle.

AQUaChoice Sport B SealUp не подходит в качестве верхнего слоя или для повторного покрытия предварительно обработанных полов из твердой древесины.

Для получения насыщенного, естественного цвета и четкости рисунка древесины используйте Classic BaseOil или Classic ExpressStain в качестве герметизирующего слоя. Если используется Classic BaseOil, нет необходимости использовать AQUaChoice Sport B SealUp.

Меры предосторожности

Не использовать для распыления или разбрызгивания. Хранить в недоступном для детей месте. Остаточные количества не следует выливать в канализацию, а утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными правилами.

Описание мер первой помощи

Если требуется медицинская консультация, держите под рукой контейнер или этикетку продукта.

Круглосуточный номер экстренной помощи в Сиде, США: +1 872 5888271

Общая информация

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью. В случае потери сознания не давайте ничего через рот, поместите в положение для восстановления и обратитесь за медицинской помощью.

В случае вдыхания

Вынесите пострадавшего на свежий воздух и держите в тепле и покое. В случае нерегулярного дыхания или остановки дыхания сделайте искусственное дыхание.

После контакта с кожей

Немедленно снимите всю загрязненную одежду. После контакта с кожей немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Не используйте растворители или разбавители.

После контакта с глазами

Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если вы их носите и это легко сделать. Продолжайте промывать. Немедленно обратитесь к врачу.

После проглатывания

При проглатывании прополощите рот водой (только если человек в сознании). Немедленно обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пострадавшему. НЕ вызывайте рвоту.

Важнейшие симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, дезактивация, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

Этот технический паспорт основан на обширных исследованиях и многолетнем опыте и призван помочь Вам. Для снижения риска возникновения неисправности ограничительная информация и меры предосторожности не были исключены. Технические паспорта не содержат всех случаев применения или событий, которые могут произойти с различными породами древесины, установкой, методами и отделкой. Поэтому вы не можете быть освобождены от обязанности обращаться к производителю в случае сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательным в процессе работы. Содержание этого паспорта не является юридически обязательным и не устанавливает никаких договорных правовых отношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, потери или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Эта информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед обработкой этого продукта. Этот продукт Berger-Seidle должен обрабатываться квалифицированным лицом по укладке паркета, для которого предназначено это руководство. Действия должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Должны соблюдаться спецификации DIN 18356 «Паркет и деревянные настилы» и DIN 18365 «Работы по укладке полов», информационные листы и техническая информация TKB, BEB, CTA и BVPF- Bundesverband Parkett & Fußboden-technik.

AQUAChoice **SPORT B** Технический паспорт

Berger-Seidle



Клиент должен быть проинформирован о спецификациях по очистке и уходу за продуктом. Любое использование, которое не соответствует области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим. Ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций в этом руководстве в значительной степени является ответственностью обработчика и, как следствие, исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия использования.

Перекрестная ссылка

Следует соблюдать следующие технические паспорта:

Общие инструкции по использованию для отделочных материалов для полов из твердой древесины

Инструкции по идентификации и безопасности (MSDS)

****Если содержание технического паспорта отличается от других печатных материалов, например этикеток, то всегда считается действительной текущая версия технического паспорта на домашней странице. Печатные материалы всегда адаптируются при перепечатке.**